

**Лаборатория по контролю за производством смесей сухих строительных
ООО "Тайгер Микс"**

Свидетельство об оценке состояния измерений № 018 от 15 мая 2018 г.
Выдан ФБУ ПЦСМ действительно до 14.05.2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 40
ОТ " 16 " апреля 2021 года**

Наименование объекта испытаний: Штукатурка Т-11 для ручного нанесения TigerMix

Место отбора образцов (проб): 690087, г. Владивосток, ул. Руднева, 17

Маркировка (номер присвоенный образцу на месте отбора), дата отбора:

№66 от 17.02.2021 г.

Сведения об образцах (пробах): образцы-кубы 70,7x70,7x70,7мм - 18шт.

Маркировка образцов: №212 от 17.02.2021г.

Дата изготовления: 17.02.2021г.

Дата проведения испытаний: 17.02.2021./16.04.21

Методики испытаний: ГОСТ Р 58277-2018 п.10 Основной метод.

"Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытания"

Условия проведения испытаний:

1. Среда насыщения - вода

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях

Результаты испытаний приведены в Приложении №1.

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестата	Действительно до:
1	Климатическая камера	007/2684	Аттестат №С-3917/19	19.04.2022
2	Весы электронные	FS 216950	Паспорт Мк2.790.053 ПС	04.11.2021
3	Пресс гидравлический	1031	Свидетельство о поверке №063561	13.10.2021
4	Штангенциркуль	К 70412252	Свидетельство о поверке №063561	07.10.2021

Заключение: после 50 циклов испытаний по основному методу среднее значение снижения прочности на сжатие не превышает 20%. Затвердевшая растворная смесь соответствует марки по морозостойкости F50.

Испытания выполнил: Инженер-лаборант ООО «Тайгер Микс»

Н.С. Болотная

